

FICHA TÉCNICA**MASSA POLIÉSTER X14**

A Massa Poliéster X-14 é um produto bi componente indicado para correções de superfícies metálicas.

Possui as seguintes propriedades técnicas:

Propriedades

- Resina vitrificável por catalise de alta reatividade.
- Adere fortemente ao substrato.
- Secagem rápida. Início de endurecimento em 10 minutos.
- Possui excelente estabilidade reológica não endurecendo no fundo da lata.
- Excelente trabalhabilidade.
- Baixa porosidade
- Excelente lixamento

Aplicações

- Limpar o substrato deixando livre de poeira ou partículas soltas.
- Após limpeza de poeira deve ser feita limpeza com desengraxante para eliminar oleosidade do substrato favorecendo o ancoramento da massa plástica
- Catalisado com catalisador Peroxido de Benzoila na proporção de 1%
- Retirar somente o necessário da lata para execução do trabalho.
- Deixar a superfície preparada para receber a massa antes de iniciar a mistura do catalizador.
- Proceder ao lixamento após 40 minutos ou secagem total da massa. Recomendado não deixar o lixamento para o outro dia para não ter uma superfície muito resistente ao lixamento.

Nome Químico Composto de resinas poliéster, carga mineral e aditivo.

Dados Técnicos
Aspecto: *Líquido Pastoso*
Densidade (g/cm³, 25°C): *1,30 – 1,50*
Solubilidade: *Insolúvel em água*
Cura: *40 minutos*

Rendimento Camada de 1mm rende 0,5 m² por lata de 600 gramas ou 750 gramas

Estocagem Conserva suas características por 12 meses, se mantido em sua embalagem original fechada em local seco e arejado. O produto é estável nestas condições de armazenamento. Armazenar em temperatura superior a 0°C e inferior a 45°C.

Embalagem Fornecido em embalagens de 600 gramas e 750gramas

Segurança Manusear com luvas, óculos e roupas de segurança, assim como todos os produtos químicos.

REVISÃO – 01_04-2021

Sede Comercial

Rua Antonina Búriço Corbetta, 336 - Tubarão / SC
CEP: 88705-030 - Fone: (48) 3052-4558
contato@ultraprotec.com.br

Fábrica

Rua João Zuchinalli, 400, Bairro Caravaggio
Nova Veneza / SC - CEP: 88868-000
Fone: (48) 3476-0329